


TEHNIČKI LETAK

Upute za čišćenje i održavanje EGGER laminata



Čišćenje

Zahvaljujući svojoj trajnoj, higijenskoj i zatvorenoj površini EGGER laminat ne zahtijeva posebnu njegu. Površina laminata sastoji se od dekor papira impregniranog melaminskom smolom, pa se općenito lako čisti. Isto vrijedi i za površine s posebnim strukturama.

Nema potrebe za korištenjem bilo kakvih proizvoda za njegu. Ne koristiti sredstva za poliranje namještaja i sredstva za čišćenje koja sadrže vosak, jer ona obično

zatvara površinsku strukturu laminata i ostave ljepljivi sloj koji privlači prljavštinu. Površine EGGER laminata treba redovito čistiti. Kod čišćenja treba koristiti blaga sredstva. Sredstva za čišćenje nikako ne smiju sadržavati abrazivne komponente, jer bi one mogle negativno utjecati na sjaj ili izgubiti površinu.

Kako različite tvari mogu ostaviti svakakve mrlje, od malih i svježih do jakih i tvrdokornih, pravilno čišćenje izuzetno je

važno. Kako postoje različite mogućnosti zaprljanja, sastavili smo preglednu tablicu (**vidi stranice 2 i 3**). Radi lakšeg snalaženja tu smo naveli

upute za čišćenje i primjere poteškoća povezanih s različitim vrstama zaprljanja. Jasno, kod čišćenja površina uvijek najprije treba pokušati s najmanje agresivnom metodom.

Održavanje

Prolivene tekućine poput čaja, kave, vina i sl. u pravilu treba očistiti odmah, jer ako se ostave da se osuše, kod čišćenja će trebati više truda. → **U svakodnevnom korištenju trebalo bi se pridržavati sljedećih preporuka:**



Odlaganje upaljenih cigareta na površinama laminata izaziva oštećenja površine.

Uvijek koristite pepeljaru.



Površine laminata ne treba koristiti kao površinu za rezanje, jer bi unatoč izuzetnoj otpornosti površine laminata mogli ostati tragovi

noža. **Zato uvijek koristite dasku za rezanje.**



Na površinu laminata ne treba odlagati vruće posude sa štednjaka ili iz pećnice -

ovisno o utjecaju temperature moglo bi doći do promjene sjaja ili čak oštećenja površine.

Zato uvijek koristite podloške za vruće posude.



Prolivenu tekućinu uvijek treba odmah očistiti, naročito s područja oko izrezanih dijelova i spojeva laminata, jer bi dulja izloženost nekim tvarima mogla dovesti do promjene sjaja površine laminata.

Ove preporuke posebno se odnose na mat i sjajne površine laminata. One, naime, vizualno i taktilno djeluju posebno, ali su tragovi habanja na njima uočljiviji. EGGER laminati u suštini udovoljavaju visokim EGGER standardima kvalitete, kao i važećim standardima i propisima. EGGER laminati ispitani su u skladu s EN 438-2:2005 u pogledu svih mjerodavnih uvjeta kvalitete. Raznorsne kvalitete laminata potrebne za pojedina područja primjene udovoljavaju tim uvjetima. Informacije o korištenju / područjima primjene, zahtjevima u pogledu kvalitete, tehničkim podacima i formatima za isporuku molimo potražite u tehničkim podacima o pojedinim proizvodima.

→ **Upozorenje! Površine EGGER laminata moraju se redovno čistiti tijekom čitavog vijeka uporabe! Nema potrebe za korištenjem bilo kakvih proizvoda za njegu!** Ne koristiti gruba ili abrazivna sredstva (abrazivni prašak, čelične spužvice), sredstva za poliranje, vosak, sredstva za čišćenje namještaja ili izbjeljivač. Ne koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jake kiseline ili soli jakih kiselina poput sredstava za skidanje kamenca na bazi mravlje kiseline i aminosulfatne kiseline, sredstva za čišćenje odvoda, klorovodičnu kiselinu, sredstva za čišćenje srebra ili sredstva za čišćenje pečnica. **Prilikom čišćenja otapalima: pridržavajte se propisa o sprječavanju nezgoda! Otvorite prozor! Ne koristiti otvoreni plamen!**

Izvor mrlje (Primjeri) →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Stupanj zaprljanja ↓	Prašina, prljavština mješavina prašine/ prašine/ masnoće, olovka, kreda	Ostaci krede tragovi krede tragovi vode rđa	Kava, čaj, voćni sok, otopine šećera	Masnoća, ulje, otisci prstiju flomaster, marker, kemijska olovka, naslage nikotina, (ostaci katrana), tragovi gume	Ostaci voska (masni tragovi svijeće, sredstva za odvajanje za preše), masne bojice	Ruž za usne, pasta za cipele, sredstvo za poliranje podova, vosak za poliranje, višenamjen ski stik	Bakteriološke mrlje (ostaci sapuna, izlučevine kože, bakterije, krv, urin, povraćanje)	Tamne mrlje koje se pojavljuju nakon tretmana otapalima (pruge)	Vodne boje, korozivna sredstva, disperzanti, boje, ljepila topiva u vodi, disperzivni mediji (polivinil-acetat)	Lakovi koji sadrže otapala, boje i ljepila (ostaci laka, lakovi u spreju, boje u spreju, tinta)	Dvokomponentni lakovi i ljepila sintetičke smole (npr. poliuretanske smole)	Silikon, sredstva za brtvljenje, sredstva za poliranje namještaja			
Lagane novije mrlje	Koristiti papirnate ručnike, meke čiste krpe (suhe ili vlažne), spužvu i sl. → Nakon čišćenja vlažnom krpom obrisati upijajućim papirnatim ručnicima.									Organska otapala	Odmah ukloniti (pomoću vode ili organskog otapala)	Skinuti suhim trljanjem - priborom za uklanjanje silikona			
										Važno: Pruge obično ostaju nakon čišćenja organskim otapalima ili nakon čišćenja hladnom vodom, prljavim krpama ili kožnom krpom za čišćenje prozora. Kako bi se izbjegle tamne mrlje ili pruge kod čišćenja, preporučuje se ispravi toplom vodom i potom osušiti običnim papirnatim ručnicima.					
Normalno zaprljanje, dugotrajnije	Koristiti čistu toplu vodu, čiste krpe ili ručnike, meku spužvu ili četku (npr. najlonsku četku). Koristiti normalno sredstvo za čišćenje bez abrazivnih sastojaka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili običan sapun. → Prljavštinu ukloniti otopinom sredstva za čišćenje ili - ovisno o intenzitetu zaprljanja - ostaviti da se namače, a potom ispravi čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi prebrisati više puta. → Ukloniti se tragove sredstva za čišćenje, kako ne bi ostale pruge. Površinu osušiti tako da se prebriše čistom, upijajućom krpom (ili još bolje, papirnatim ručnicima). Često mijenjati krpe.									Organska otapala (npr. aceton, alkohol, benzin, trikloretilen, MEK). Odstranjivač laka za نکته.	Dodatno čišćenje dezinficijensom Dezinficirati po potrebi	Voda ili organsko otapalo	Organska otapala, npr. aceton, alkohol, benzin, trikloretilen, MEK	Čišćenje je moguće samo prije stvrđnjavanja (sušenja); Odmah ukloniti pomoću vode ili organskog otapala.	Pribor za uklanjanje silikona
										Vosak ili parafin oprezno ukloniti rukom. Izbjegavati strugala - koristiti plastične ili drvene spatule. Ostatke ukloniti upijajućim papirom i glačalom.		Kada se u proizvodnji koriste ljepila ili lakovi, preporučuje se savjetovanje s proizvođačima tih proizvoda u pogledu sredstava za čišćenje koja su najprikladnija za uklanjanje zaprljanja koja mogu nastati tijekom proizvodnje.			
Jake, tvrdokorne	Koristiti detergent ili prašak za rublje i pastu za vodu, namakati preko noći. Tekuće sredstvo za čišćenje koje sadrži kalcijev karbonat. → Može se koristiti blaga otopina izbjeljivača, ali uz krajnji oprez.										Omekšati vodom ili organskim otapalom, a zatim oguliti ili skinuti.	Nije moguće čišćenje! Ostatke			

Izvor mrlje (Primjeri) →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stupanj zaprljanja ↓	Prašina, prljavština mješavina prašine/ prašine/ masnoće, olovka, kreda	Ostaci krede tragovi krede rđa	Kava, čaj, voćni sok, otopine šećera	Masnoća, ulje, otisci prstiju flomaster, marker, kemijska olovka, naslage nikotina, (ostaci katrana), tragovi gume	Ostaci voska (masni tragovi svijeće, sredstva za odvajanje za preše), masne bojice	Ruž za usne, pasta za cipele, sredstvo za poliranje podova, vosak za poliranje, višenamjen ski stik	Bakteriološke mrlje (ostaci sapuna, izlučevine kože, bakterije, krv, urin, povraćanje)	Tamne mrlje koje se pojavljuju nakon tretmana otapalima (pruge)	Vodne boje, korozivna sredstva, disperzanti, boje, ljepila topiva u vodi, disperzivni mediji (polivinil-acetat)	Lakovi koji sadrže otapala, boje i ljepila (ostaci laka, lakovi u spreju, boje u spreju, tinta)	Dvokomponentni lakovi i ljepila sintetičke smole (npr. poliuretanske smole)	Silikon, sredstva za brtvljenje, sredstva za poliranje namještaja
mrlje, stara zaprljanja	Napomena Tekuće sredstvo za čišćenje koje sadrži kalcijev karbonat ili izbjeljivač koristiti samo iznimno											
		Neki tragovi krede mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje na bazi kiseline (npr. 10% octene ili limunske kiseline).								Ostaci boje ponekad se mogu ukloniti ručno nakon što se stvrdnu.	kondenzacijskih ljepila ili ljepila s reagensom više nije moguće ukloniti.	

Ovaj Tehnički letak sastavili smo prema našim najboljim saznanjima. Navedene informacije temelje se na praktičnom iskustvu i na tvorničkim ispitivanjima te predstavljaju sva naša sadašnja saznanja. Tehnički podaci služe samo kao informacija i ne predstavljaju jamstvo u smislu svojstava proizvoda ili njihove prikladnosti za pojedine primjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Uz to, moguće su tehničke preinake zbog stalnog razvoja, kao i zbog promjena standarda i dokumenata javnog prava. Stoga se sadržaj ovog Tehničkog letka ne treba smatrati uputama za uporabu ni li pravno obvezujućim. Ukoliko nije navedeno drugačije, primjenjuju se naši Opći uvjeti poslovanja.